



Produktspezifikation

1 / 1

Verkaufsbezeichnung **TUDASTAR 5405
Specialty Wax**

Kundenproduktbezeichnung
Ausgabe / Version 1 / 2026-07-10

Typische Produktdaten

Prüfung	Methode	Einheit	Typisch	Toleranz
Dichte 80 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	772,0	
EP am rot. Thermometer	DIN ISO 2207	°C	57,0	56,0 - 58,0
Farbzahl Saybolt	ASTM D6045	-	30	min. 28
Nadelpenetration 25 °C	DIN 51579	mm/10	18	18 - 20
Ölgehalt	DIN 51531	Mass.-%	0,4	max. 0,5
Reinheit	BfR recommendation XXV		confrom	
Reinheit	Ph. Eur. gültige Ausgabe		confrom	
Kin. Viskosität 100 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	4,200	

Die angegebenen Daten dienen zur Übersicht. Eine Verbindlichkeit lässt sich daraus nicht ableiten. Abweichungen zu obigen Angaben sind keine Grundlage für Reklamationen.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001*
DIN EN ISO 45001*
DIN EN ISO 50001**
DIN EN ISO/IEC 17025**

Headquarters:
H&R Group
Am Sandtorkai 64
20457 Hamburg, Germany
Phone +49 40 43218-0
Fax +49 40 43218-400
Internet www.hur.com

Mineral oil and vaseline plant:
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse
Nils Hansen GmbH & Co. KG*
Halskestraße 30-34
22113 Hamburg, Germany
Phone +49 40 781108-0
Fax +49 40 781108-199

Refinery Salzbergen:
H&R ChemPharm GmbH*, **
Neuenkirchener Straße 8
48499 Salzbergen, Germany
Phone +49 5976 945-0
Fax +49 5976 945-624

Refinery Hamburg:
H&R Ölwerke Schindler GmbH*, **
Neuhöfer Brückenstr. 127-152
21107 Hamburg, Germany
Phone +49 40 32523-0
Fax +49 40 32523-285