



Produktdatenblatt

1 / 1

Verkaufsbezeichnung
Kundenproduktbezeichnung
Ausgabe / Version

TUDAMELT 60/62

1 / 06/10/22

Typische Produktdaten

Prüfung	Methode	Einheit	Typisch
EP am rot. Thermometer	DIN ISO 2207	°C	61,0
Tropfpunkt	ASTM D 3954	°C	63,0
Nadelpenetration 25 °C	DIN 51579	mm/10	18
Kin. Viskosität 100 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	4,900
Dichte 80 °C	DIN 51757 Verf. 3	kg/m ³	776,0
Ölgehalt	DIN 51531	Mass.-%	0,5
Farbzahl Saybolt	ASTM D6045	-	30
Aussehen/Aspekt	HUR-SOP-IMS-23		typisch
Reinheit	BfR recommendation XXV		entspricht
Reinheit	FDA 172.886		entspricht
Reinheit	Ph. Eur. gültige Ausgabe		entspricht
Reinheit	USP/NF gültige Ausgabe		entspricht

Die angegebenen Daten dienen zur Übersicht. Eine Verbindlichkeit lässt sich daraus nicht ableiten. Abweichungen zu obigen Angaben sind keine Grundlage für Reklamationen.



Certified according to:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001*
OHSAS 18001

Headquarters:
H&R Group
Am Sandtorkai 64
20457 Hamburg, Germany
Phone +49 40 43218-0
Fax +49 40 43218-400
Internet www.hur.com

Mineral oil and vaseline plant:
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse
Nils Hansen GmbH & Co. KG*
Halskestraße 30-34
22113 Hamburg, Germany
Phone +49 40 781108-0
Fax +49 40 781108-199

Refinery Salzbergen:
H&R ChemPharm GmbH*
Neuenkirchener Straße 8
48499 Salzbergen, Germany
Phone +49 5976 945-0
Fax +49 5976 945-624

Refinery Hamburg:
H&R Ölwerke Schindler GmbH*
Neuhöfer Brückenstr. 127-152
21107 Hamburg, Germany
Phone +49 40 32523-0
Fax +49 40 32523-285