



Produktdatenblatt

1 / 1

Verkaufsbezeichnung

TUDAMELT 54/56

Paraffin - Tafeln

Kundenproduktbezeichnung

Ausgabe / Version

1 / 08/03/24

Typische Produktdaten

Prüfung	Methode	Einheit	Typisch
Dichte 80 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	770,0
EP am rot. Thermometer	DIN ISO 2207	°C	55,0
Farbzahl Saybolt	ASTM D6045	-	30
Nadelpenetration 25 °C	DIN 51579	mm/10	18
Ölgehalt	DIN 51531	Mass.-%	0,5
Reinheit	BfR recommendation XXV		entspricht
Reinheit	FDA 172.886		entspricht
Reinheit	Ph. Eur. gültige Ausgabe		entspricht
Tropfpunkt	Ph. Eur. 2.2.17	°C	56,0
Drop melting point	ASTM D 127	°C	56,5
Kin. Viskosität 100 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	3,800

Die angegebenen Daten dienen zur Übersicht. Eine Verbindlichkeit lässt sich daraus nicht ableiten. Abweichungen zu obigen Angaben sind keine Grundlage für Reklamationen.



Certified according to:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001*
DIN EN ISO 45001*
DIN EN ISO 50001**
DIN EN ISO/IEC 17025**

Headquarters:
H&R Group
Am Sandtorkai 64
20457 Hamburg, Germany
Phone +49 40 43218-0
Fax +49 40 43218-400
Internet www.hur.com

Mineral oil and vaseline plant:
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse
Nils Hansen GmbH & Co. KG*
Halskestraße 30-34
22113 Hamburg, Germany
Phone +49 40 781108-0
Fax +49 40 781108-199

Refinery Salzbergen:
H&R ChemPharm GmbH*, **
Neuenkirchener Straße 8
48499 Salzbergen, Germany
Phone +49 5976 945-0
Fax +49 5976 945-624

Refinery Hamburg:
H&R Ölwerke Schindler GmbH*, **
Neuhöfer Brückenstr. 127-152
21107 Hamburg, Germany
Phone +49 40 32523-0
Fax +49 40 32523-285